

Etude du système d'intérêt nucléaire U-Mo-C

<u>Matthieu Peniel</u>, Olivier Tougait, Mathieu Pasturel, Houda El Bekkachi, Henri Noël matthieu.peniel@univ-rennes1.fr



Systèmes nucléaires futurs (Génération IV) : Accent sur la gestion des ressources et des déchets Limitation de la prolifération

Réacteurs à neutrons rapides – caloporteur gaz (RNR-He): Combustible : (U,Pu)C (Matériau fissile) Gainage : SiC (Assemblage) Liner : Mo, W, ... (Conduction thermique, confinement des gaz de fission) Fonctionnement à haute température 800-1000 C fonctionnement normal 1400 C conditions incidentelles 2000 C conditions accidentelles

Avantages des carbures:
Bon comportement sous irradiation
Bonne stabilité thermique
Bonne conductivité thermique



Forte influence de O_2 , H_2O , N_2 , ... sur les relations de phase

Nécessité de travailler sous atmosphère propre et sèche

Procédure expérimentale

Préparation des échantillons : fusion à l'arc



Fission des

actinides

mineurs

Fusion à l'arc sous Ar Pas de lecture

Creuset alumine dans suscepteur

Four à induction pour recuit haute température





Recuit à 1000 C : ampoule de silice scellée sous vide primaire >1000 C : dégazage puis recristallisation et rupture de la silice



• Température contrôlable

Mes travaux de première année de thèse : Mise en place d'un montage Vérification de l'atmosphère Détermination d'un mode opératoire



Pyromètre IR bichromatiqueConnectique de videPompe turbomoléculairePompe primaire

Générateur

Spires d'induction

Analyses : Microscopie Electronique à Balayage et Diffraction des Rayons X



Différence de densité électronique entre U (92e⁻), Mo (42e⁻), C (6e⁻) \rightarrow Réponses plus importante des phases riches en uranium ; problèmes d'absorption <u>Exemple d'un échantillon</u> : U : 10 at% ; Mo : 50 at% ; C : 40 at%

Identification et quantification des phases en présence par DRX

Brut d'arc

3 sem. 1000 C vide primaire

6h 1400 C vide secondaire

Brut d'arc

Détermination des relations de phases par imagerie MEB3 sem. 1000 C vide primaire6h 140

6h 1400 C vide secondaire





Pas de modification de la composition \rightarrow pas de réaction entre les phases de 1000 C à 1400 C

 $Mo_2C = sombre ; UMoC_2 = clair$ Microstructure fine : eutectique lamellaire, Mo_2C proeutectique Recuits : pas à l'équilibre thermodynamique - 1400 C: croissance cristalline

Absence de U_2C_3

Résultats



Perspectives

Détermination de l'équilibre UC₂ – U₂C₃
→ Mise en place d'une procédure de synthèse de U₂C₃.
→ Influence de l'atmosphère ??

Détermination de la structure exacte de « $U_2Mo_2C_3$ »

Remerciements : Valérie Le Cam CMEBA : I. Péron, F. Gouttefeangeas, J. Le Lannic Soutien financier : programme européen F-BRIDGE



Détermination des nappes de liquidus et des chemins de solidification

 $U_2Mo_2C_3$ et UMoC₂ sont en équilibre

Présence de UC₂ à basse température

Contraire à

la littérature

Références bibliographiques :
[1] R. Benz, C. G. Hoffman, G.N. Rupert ; High Temperature
Science, 1, 342-359 (1969).
[2] Velikanova T.Y, Kublii V.Z., Khaenko B.V., Soviet Powder
Metallurgy and Metal Ceramics, (1988) 27, 891-896.
[3] Garg S.P., Ackermann R.J., Journal of Nuclear Materials (1977)
64, 265-274.
[4] M. Ugajin, J. Abe, M. Kurihara, Journ. Of Nucl. Sci and
Technol. 12, 560-566 (1975).